

アデカウルトラシールP-201 処方変更のご案内

この度、これまでご愛顧いただいたアデカウルトラシールP-201は、環境規制対策を目的とした処方改良製品P-201Aとして発売することになりました。

改良の背景といたしましては、昨今の環境規制強化に伴い、従来品で使用している原料の一部が有害性の指摘を受け、今後更に規制強化される懸念があることから処方改良をいたしました。

販売市場での混同防止、製品管理の観点から、改良製品には製品名末尾に“ A ”を付記、アデカウルトラシールP-201Aと名称変更し、従来品アデカウルトラシールP-201は廃番といたします。

アデカウルトラシールP-201Aは、従来品在庫が無くなり次第、順次切り替えて出荷いたします。皆様のご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

従来品との特性比較

●硬化前

	(代表値)	
	P-201	P-201A
外観	グレーペースト状	グレーペースト状
比重(25℃)	1.28	1.28
押し出し性(25℃)	10秒以内	15秒以内
スランプ(25℃)	3mm>	3mm>
タックフリー (20℃60%RH)	10時間>	10時間>

●硬化後

	(代表値)		
	P-201	P-201A	測定法
硬さ	A35	A35	JIS K6253
引張り強さ(MPa)	4.0	3.0	JIS K6251
伸び(%)	850	680	JIS K6251
水膨張倍率(倍)	2.0	2.3	社内法

●止水・コンクリートかぶり試験

	単位	P-201	P-201A
止水性能	MPa	0.5 (水深50m相当圧力)	0.5 (水深50m相当圧力)
コンクリートかぶり試験	mm	100 クラック発生なし	100 クラック発生なし