

プラスチック用添加剤

アデカスタブ

製品一覧

アデカスタブ プラスチック用 添加剤

製品一覧

目次

樹脂添加剤は、ポリオレフィンやポリ塩化ビニルなどの樹脂に耐久性や機能性を付与し、より優れた材料を作り出すために必要不可欠なものです。ADEKAは、60年以上の実績と豊富な製品ラインアップから、皆様のニーズに最適な配合処方をご提案し、明日の技術を拓く皆様の材料開発をお手伝い致します。

本カタログには、弊社の主要添加剤製品の特長と適用例をまとめおり、各製品には別途個別のカタログや資料も用意しております。また、詳細な技術データや具体的な配合方法、ワンパック化のご相談なども承っておりますので、弊社までお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。

株式会社ADEKA 樹脂添加剤営業部 TEL:03-4455-2845
FAX:03-3809-8244
www.adeka.co.jp
(お問い合わせ専用のメールフォームをご利用下さい)

- 1 … フェノール系酸化防止剤
- 2 … ホスファイト系酸化防止剤
- 3 … チオエーテル系酸化防止剤
ブレンド系酸化防止剤
- 4 … 重金属不活性剤
フィラー充填プラスチック用添加剤
- 5 … 核剤／透明化剤
加工性改良剤、滑剤
- 6 … 紫外線吸収剤
- 7 … ヒンダードアミン系光安定剤
- 8 … 難燃剤
- 9 … 永久帯電防止剤
水分散型安定剤
エポキシ系安定剤
- 10… 所有試験機一覧
- 11… ネットワーク
- 12… 適応樹脂一覧

アデカスタブ フェノール系酸化防止剤

フェノール系酸化防止剤は自動酸化で生成したラジカルの捕捉による優れた酸化防止能を有します。特に、過酸化物分解剤であるホスマイト系酸化防止剤、チオエーテル系酸化防止剤と併用することにより樹脂の熱酸化劣化を効果的に防止します。また、光安定剤との併用により相乗効果を発揮します。











アデカスタブ	構 造 CAS-No.	性状	特徴	化審法 番号	食品接触用途認可		荷姿
					日本 US EU		
AO-20		白色粉末 融点220~222°C 分子量 784 27676-62-6	初期色調に優れ、光やNOxガスによる変色が非常に少ないヒンダードフェノール系酸化防止剤。揮散性が低く、保留性に優れる。	(5)-1073	認可有り 認可有り 認可有り		B/G 20kg
AO-30		白色粉末 融点183~185°C 分子量 545 1843-03-4	立体障害の少ないフェノール系酸化防止剤のため、ラジカルを速やかに捕捉する。不飽和結合含有樹脂に推奨される。保留性、特に耐温水抽出性に優れる。	(9)-1871	認可有り 認可有り 認可有り		B/G 20kg
AO-40		白色粉末 融点210~214°C 分子量 383 85-60-9	立体障害の少ないフェノール系酸化防止剤のため、ラジカルを速やかに捕捉する。不飽和結合含有樹脂に推奨される。各種樹脂との相溶性に優れる。	(4)-250	認可有り 認可有り —		B/G 20kg
AO-50 AO-50F AO-50T		白色粉末 (50F:白色フレーク) (50T:白色顆粒) 融点 51~54°C 分子量 531 2082-79-3	各種樹脂との相溶性に優れるヒンダードフェノール系酸化防止剤。初期色調に優れ、変色を起こしにくい。	(3)-1737	認可有り 認可有り 認可有り		B/G 20kg
AO-60 AO-60G		白色粉末 (60G:白色顆粒) 融点110~130°C 分子量 1,178 6683-19-8	汎用のヒンダードフェノール系酸化防止剤。高分子量のため、揮散性が低く保留性に優れる。卓越した長期熱安定性を付与する。	(3)-1693	認可有り 認可有り 認可有り		B/G 20kg
AO-80		白色粉末 融点110~120°C 分子量 741 90498-90-1	フェノール系酸化防止剤のなかでも卓越した長期熱安定性を付与する。初期色調に優れ、特にNOxガスによる変色を起こしにくい。	(5)-5929	認可有り 認可有り 認可有り		B/G 20kg
AO-330		白色粉末 融点243~245°C 分子量 775 1709-70-2	揮散性が低く、保留性に優れるヒンダードフェノール系酸化防止剤。耐抽出性、特に耐熱水抽出性に優れる。	(4)-191	認可有り 認可有り 認可有り		B/G 20kg

[性状の比重(25°C/25°C)、粘度(25°C)、融点は各々代表値を示す。以下同様。]

食品接触用途認可の詳細（ポリマー種、添加量制限、用途制限等）につきましては弊社研究所、または担当営業部署までお問い合わせください。

アデカスタブ ホスファイト系酸化防止剤

ホスファイト系酸化防止剤は過酸化物分解能を有し、フェノール系酸化防止剤との併用により、特に樹脂加工時の優れた熱安定性を付与します。変色防止効果にも優れ、樹脂の色調安定性に卓越した効果を発揮します。また、光安定剤との併用により相乗効果を発揮します。



アデカスタブ	構 造 CAS-No.	性 状	特 徴	化審法 番号	食品接触用途認可		荷 姿
					日本 US EU		
PEP-8	 3806-34-6	白色フレーク状 軟化点50~62°C 分子量 733	優れた色調安定性を付与する。 特に変色を起こしやすい樹脂に推奨される。	(5)-1081	認可有り — —	C/S 15kg	
PEP-36	 80693-00-1	白色粉末 融点234~240°C 分子量 633	卓越した加工安定性を付与する高性能ホスファイト。高温成形や厳しい色調安定性が要求される用途に推奨される。	(5)-6060	認可有り 認可有り 認可有り	B/G 20kg	
HP-10	 126050-54-2	白色粉末 融点146~152°C 分子量 583	卓越した加工安定性を付与する高性能ホスファイト。ポリエチレン、エラストマー等の低極性樹脂との相溶性に優れ、ブルームしにくい。	(4)-1724	認可有り 認可有り —	C/S 15kg	
2112 2112RG	 31570-04-4	白色粉末 (RG:白色顆粒) 融点180~190°C 分子量 647	汎用の固体ホスファイト。ホスファイト系酸化防止剤の中でも特に耐加水分解性に優れる。	(3)-3510	認可有り 認可有り 認可有り	B/G 20kg	
1178	 26523-78-4	無色液体 比重 0.986 粘度 4,000mPa·s 分子量 689	コストパフォーマンスに優れる液状のトリスノニルフェニルホスファイト。ポリオレフィン、ポリスチレン系樹脂、合成ゴム等に推奨される。	(3)-2530	— — —	C/N 17kg D/M 190kg	
1500	 R : C ₁₂ - C ₁₅ Alkyl 96152-48-6	無色液体 比重 0.98 粘度 1,200mPa·s 分子量 1,112	トリスノニルフェニルホスファイトと比べて効果が大きく、耐加水分解性に優れるホスファイト。	(7)-1912	— — —	C/N 17kg D/M 190kg	
C	 15647-08-2	無色液体 比重 1.04 粘度 10mPa·s 分子量 346	一般的なアルキルアリルホスファイト。ポリスチレン系樹脂、合成ゴム等に推奨される。	(3)-2525	— — —	C/N 18kg D/M 200kg	
135A	 26544-23-0	無色液体 比重 1.03 粘度 15mPa·s 分子量 375	一般的なアルキルアリルホスファイト。ポリスチレン系樹脂、合成ゴム等に推奨される。	(3)-2535	— — —	C/N 18kg D/M 200kg	
3010	 25448-25-3	無色液体 比重 0.89 粘度 20mPa·s 分子量 503	トリアルキルホスファイトで、長期熱安定性、耐候性改善に優れた効果を示す。特に高温成形を要する用途に推奨される。	(2)-1894	— — —	C/N 16kg D/M 180kg	
TPP	 101-02-0	無色液体 比重 1.181 粘度 18mPa·s 分子量 310	一般的なアリルホスファイトで、色調安定性、長期熱安定性を付与する。ポリスチレン系樹脂、ポリウレタン、合成ゴム等に推奨される。	(3)-2501	— — —	C/N 18kg D/M 200kg	

●ホスファイト系酸化防止剤ご使用上の注意

ホスファイト系酸化防止剤は、加水分解しやすい性質を持っています。弊社では、一部の製品には防湿ラミネート袋を使う等、品質保持には万全を期しておりますが、開封後はすみやかにお使い下さい。

アデカスタブ チオエーテル系酸化防止剤

チオエーテル系酸化防止剤は過酸化物分解能を有し、フェノール系酸化防止剤と併用すると著しい相乗効果を発現して、樹脂に優れた長期熱安定性を付与します。

アデカスタブ	構 造 CAS-No.	性 状	特 徴	化審法 番号	食品接触用途認可 日本 US EU	荷 姿
AO-412S	 29598-76-3	白 色 粉 末 融 点46~52°C 分子量 1,162	DLTDPやDSTDPと比べてフェノール系酸化防止剤との相乗効果に優れ、卓越した長期熱安定性を付与する。高分子量のため耐抽出性、保留性に優れる。	(2)-1391	— 認可有り —	C/S 10kg
AO-503	 10595-72-9	無 色 液 体 比 重 0.925~0.940 粘 度 55mPa·s 分子量 543	液状のチオエーテル系酸化防止剤。接着剤、塗料、ラテックス等に推奨される。	(2)-1399	— — —	C/N 16kg
AO-26	複合物	褐 色 液 体 比 重 1.0 粘 度 5,000mPa·s	卓越した長期安定性を付与する液状チオエーテル系酸化防止剤。 架橋阻害を起こしにくく、架橋PEや接着剤等に推奨される。	認可済	— — —	C/N 17kg D/M 190kg

アデカスタブ ブレンド系酸化防止剤

ブレンド系酸化防止剤はフェノール系酸化防止剤とホスファイト系酸化防止剤、チオエーテル系酸化防止剤等をワンパック化した複合型酸化防止剤です。各種酸化防止剤を単独添加する場合と比べ、樹脂の熱酸化劣化を効果的に防止し、変色の防止、加工時の熱安定性、長期熱安定性を向上します。




アデカスタブ	構 造 CAS-No.	性 状	特 徴	化審法 番号	食品接触用途認可 日本 US EU	荷 姿
A-611 A-611RG	AO-60/2112=1/1	白 色 粉 末 (RG : 頸粒)	アデカスタブ2112とアデカスタブAO-60を各種比率でブレンドした酸化防止剤。ポリオレフィンをはじめとして各種樹脂に加工安定性及び長期熱安定性を付与する。	(3)-1693 (3)-3510	認可有り 認可有り 認可有り	B/G 20kg
A-612RG	AO-60/2112=1/2	白 色 顆 粒		(3)-1693 (3)-3510	認可有り 認可有り 認可有り	B/G 20kg
A-613RG	AO-60/2112=1/3	白 色 顆 粒		(3)-1693 (3)-3510	認可有り 認可有り 認可有り	B/G 20kg
A-512RG	AO-50/2112=1/2	白 色 顆 粒	アデカスタブ2112とアデカスタブAO-50をブレンドした酸化防止剤。ポリオレフィンをはじめとして各種樹脂に加工安定性を付与し、初期色調に優れる。	(3)-1737 (3)-3510	認可有り 認可有り 認可有り	B/G 20kg
AO-18	複 合 物	白 色 粉 末 融 点 >210°C	フィラー含有ポリオレフィン及び架橋ポリオレフィン等に卓越した長期熱安定性を付与する。	(5)-1073 他	— 認可有り —	C/S 12kg

[性状の比重(25°C / 25°C)、粘度(25°C)、融点は各々代表値を示す。以下同様。]

食品接触用途認可の詳細（ポリマー種、添加量制限、用途制限等）につきましては弊社研究所、または担当営業部署までお問い合わせください。

アデカスタブ 重金属不活性化剤

銅、鉄などの重金属イオンは触媒的に作用し、樹脂の酸化劣化を促進します。重金属不活性化剤は錯体を形成することにより重金属イオンを不活性化し、その触媒作用を防止します。銅や鉄と接する電線被覆材料、工業材料等に重金属不活性化剤を添加することにより長期熱安定性が著しく向上します。

アデカスタブ	構 造 CAS-No.	性 状	特 徴	化審法 番号	食品接触用途認可		
					日本 US EU	荷 姿	
CDA-1	 36411-52-6	白 色 粉 末 分子量 204	著しい銅不活性化効果を示し、熱安定性に優れる。ポリオレフィン系充填剤配合樹脂においても卓越した効果を示す。	(5)-3598	— — —	C/S 10kg	
CDA-1M	複 合 物 36411-52-6(主成分)	白 色 粉 末 融 点 > 214°C	CDA-1と比べて分散性、相溶性に優れる複合型重金属不活性化剤。	(5)-3598 他	— — —	C/S 10kg	
CDA-6S	 63245-38-5	白 色 粉 末 融点211~217°C 分子量 498	高分子量型重金属不活性化剤で、卓越した銅不活性化効果を示す。揮散性が低く、保留性に優れる。	(3)-1604	— — —	C/S 10kg	
CDA-10	 32687-78-8	白 色 粉 末 融点224~229°C 分子量 553	ヒンダードフェノールの構造を有するため、重金属不活性化効果だけでなく、酸化防止剤効果も示す。	(3)-3536	— 認可有り 認可有り	B/G 20kg	

アデカスタブ フィラー充填プラスチック用添加剤

フィラー充填プラスチック用添加剤は、無機フィラーを充填した材料に添加することにより熱安定性、加工安定性等が著しく向上します。

アデカスタブ	構 造 CAS-No.	性 状	特 徴	化審法 番号	食品接触用途認可		
					日本 US EU	荷 姿	
ZS-27	複 合 物 108-78-1 (主成分)	白 色 粉 末 融 点 > 65°C	ポリオレフィン系フィラー充填剤配合樹脂向けに開発された複合型重金属不活性化剤。長期熱安定性に卓越した効果を示す。	(5)-1024他	認可有り — —	C/S 15kg	
ZS-90	複 合 物	白 色 粉 末 融 点 > 110°C	相溶性、昇華性を改良した複合型重金属不活性化剤。金属と接触する用途に推奨される。	認可済	認可有り 認可有り 認可有り	C/S 15kg	
ZS-91	複 合 物	白 色 粉 末 融 点 > 110°C	長期熱安定性、加工安定性に優れた効果を示す複合型添加剤。	認可済	認可有り 認可有り 認可有り	C/S 15kg	

[性状の比重(25°C/25°C)、粘度(25°C)、融点は各々代表値を示す。以下同様。]

食品接触用途認可の詳細（ポリマー種、添加量制限、用途制限等）につきましては弊社研究所、または担当営業部署までお問い合わせください。

アデカスタブ 核剤／透明化剤

核剤／透明化剤は微量の添加でポリプロピレン等の結晶性樹脂の結晶化を著しく促進し、均一で微細な結晶を生成させます。その結果、剛性、熱変形温度等の力学特性や透明性を顕著に向上させます。また、成形サイクルを速め、生産性の向上に優れた効果を発揮します。









アデカスタブ	構 造 CAS-No.	性 状	特 徴	化番法 番号	食品接触用途認可	
					日本 US EU	荷 姿
NA-11	<h2>アデカスタブ 加工性改良剤、滑剤</h2>					

加工性改良剤、滑剤は、プラスチック本来の性状を一部変化させる目的で添加されます。特に高温溶融時における流動性の改良、成形加工時の加工性向上等の効果を示します。

アデカスタブ	構 造 CAS-No.	性 状	特 徴	化番法 番号	食品接触用途認可	
					日本 US EU	荷 姿
FC-113	オリゴマー系 <i>25767-47-9</i> 他	白色粉末 軟化点100~125°C	難燃化ABSの流動性改良に著しい効果を示し、機械的強度にも悪影響を与えない。	(6)-139 他	— 認可有り —	C/S 15kg
AX-71	 <i>39471-52-8</i>	淡褐色フレーク状 融点 68~75°C 分子量 約490	ポリエチル系樹脂の触媒失活効果を有し、PC、PET、PBT系アロイでは、エスチル交換防止剤として優れた効果を発揮する。又、各種樹脂に優れた滑性効果を付与する。	(2)-1986	— — 認可有り	C/S 15kg

アデカスタブ 紫外線吸収剤

紫外線吸収剤(UVA)は、太陽光や蛍光灯等に含まれる有害な紫外線を無害な熱エネルギーに変換し、光劣化防止に卓越した効果を発揮します。特にHALSとの併用は相乗効果を示し、樹脂に優れた耐候(光)性を付与します。










アデカスタブ	構 造 CAS-No.	性 状	特 徴	化審法 番号	食品接触用途認可		荷 姿
					日本 US EU	日本 US EU	
LA-24	 70321-86-7	微黄色粉末 融点139~142°C 分子量 447	一般的なベンゾトリアゾール系UVAと比べて、熱安定性に優れ揮発性が低い。	(5)-5459	— — —	— — —	B/G 15kg
LA-29	 3147-75-9	微黄色粉末 融点102~106°C 分子量 323	初期色調、耐揮散性、各種樹脂との相溶性に優れるベンゾトリアゾール系UVA。	(5)-5371	認可有り 認可有り —	認可有り 認可有り —	B/G 20kg
LA-31RG LA-31G	 103597-45-1	淡黄色粉末 (G:淡黄色顆粒) 融点194~200°C 分子量 659	高分子量型ベンゾトリアゾール系UVAで、極めて優れた耐熱性、耐揮散性、耐抽出性を有する。特に高温加工を要するエンプラ等に推奨される。	(5)-5906	認可有り 認可有り —	C/S 15kg LA-31G: B/G 20kg	
LA-32	 2440-22-4	微黄色粉末 融点127~132°C 分子量 225	初期色調に優れ、高い紫外線吸収能を有するベンゾトリアゾール系UVA。塩ビ、ポリスチレン系、ポリウレタン、アクリル樹脂等に推奨される。	(5)-544	認可有り 認可有り 認可有り	認可有り 認可有り 認可有り	B/G 20kg
LA-36 LA-36RG	 3896-11-5	微黄色粉末 (RG:微黄色顆粒) 融点138~141°C 分子量 315	一般的なベンゾトリアゾール系UVAで340~360nmの紫外領域に吸収能を有する。様々な樹脂で使用されている。	(5)-545	認可有り 認可有り 認可有り	認可有り 認可有り 認可有り	B/G 20kg
LA-46	 371146-04-2	淡黄色粉末 融点106~108°C 分子量 512	280~300nmの紫外領域に高い吸収能を有するトリアジン系UVA。優れた耐熱性を有し、加工時に変色しにくい。耐揮散、樹脂との相溶性に優れ、金属とキレート化しにくい。	(5)-6970	— — —	— — —	
LA-F70	 222529-65-9	黄色粉末 融点144~150°C 分子量 700	350~380nm付近の紫外領域に非常に高い吸収能を有するトリアジン系UVA。耐熱性が高く、低揮散性であるため、高温加工が必要な用途に推奨される。また、薄膜用途においても十分な紫外線カットが可能である。	認可済	— — —	— — —	C/N 10kg
1413	 1843-05-6	微黄色粉末 融点 47~49°C 分子量 326	短波長の紫外領域に高い吸収能を有するベンゾフェノン系UVA。初期色調に優れ、樹脂との相溶性に優れる。	(4)-141	認可有り 認可有り 認可有り	認可有り 認可有り 認可有り	C/S 10kg

[性状の比重(25°C / 25°C)、粘度(25°C)、融点は各々代表値を示す。以下同様。]

食品接触用途認可の詳細（ポリマー種、添加量制限、用途制限等）につきましては弊社研究所、または担当営業部署までお問い合わせください。




アデカスタブ ヒンダードアミン系光安定剤

ヒンダードアミン系光安定剤(HALS)は酸化劣化で生成したラジカルを捕捉することにより、光劣化防止に寄与します。特にUVAとの併用は相乗効果を示し、樹脂に優れた耐候(光)性を付与します。

アデカスタブ	構 造 CAS-No.	性 状	特 徴	化番法 番号	食品接触用途認可 日本 US EU	荷 姿
LA-52	 91788-83-9	微黄色粉末 融点 > 65°C 分子量 847	有効アミン濃度が高く、塩基性の低いN-CH ₃ 型HALS。各種樹脂に優れた耐候性や熱安定性を付与する。特に無機充填剤、顔料配合樹脂で優れた効果を発揮する。	(5)-6116	認可有り — —	C/S 10kg
LA-57	 64022-61-3	微黄色粉末 融点125~135°C 分子量 791	有効アミン濃度が高いN-H型 HALS。各種樹脂に優れた耐候性や熱安定性を付与する。	(5)-5555	— — —	C/S 10kg
LA-63P	 101357-37-3, 85631-01-2	微黄色粉末 融点85~105°C 分子量 約2,000	高分子量型HALS。耐揮発性、耐抽出性に優れることからフィルムや繊維等の薄物、高温加工を必要とするエンブラー等に優れた耐候性を付与する。	(5)-5712	— — —	C/S 10kg
LA-68		微黄色粉末 融点 80~110°C 分子量 約1,900	（5）-5713	— — —	C/S 10kg	
LA-72	 41556-26-7(主成分)	淡黄色液体 比重 0.99 粘度 (20°C) 約400mPa·s	N-CH ₃ 型HALSを主成分とする液状のHALS。塗料やシーラント等に優れた耐候性を付与する。	(5)-5501 他	— — —	C/N 16kg D/M 170kg
LA-77Y LA-77G	 52829-07-9	白色粉末 (G:白色顆粒) 融点 82~87°C 分子量 481	汎用タイプのN-H型HALS。各種樹脂の成形品に耐候性を付与する。	(5)-3732	認可有り 認可有り —	B/G 20kg
LA-81	 705257-84-7	淡黄色液体 比重(20°C) 0.95 粘度 1,600mPa·s 分子量 681	塩基性の非常に低いNO-Alkyl型HALS。各種樹脂の耐候性を飛躍的に向上させる。特に、農業用フィルム用途等の酸性条件下において、卓越した効果を発揮する。	(5)-6981	— — —	C/N 16kg
LA-82	 68548-08-3	無色液体 比重 0.966 粘度 12mPa·s 分子量 239	メタクリル基を有する反応型の HALS。各種樹脂との共重合が可能である。	(5)-6023	— — —	C/N 15kg
LA-87	 31582-45-3	微黄色粉末 融点 58~60°C 分子量 225	(5)-6022	— — —	C/S 15kg	
LA-402AF	複合物 167078-06-0 (主成分)	淡黄色ペレット 軟化点 > 120°C	顔料配合樹脂向けに開発された複合型HALS。自動車内外装用PP等の光安定化に卓越した効果を発揮する。ポリオレフィン系樹脂との相溶性に極めて優れ、ブルームを起こしにくい。	(5)-6776 他	— — —	B/G 20kg
LA-40MP LA-40Si	 167078-06-0 (主成分)	淡黄色ペレット または、白色粉末 軟化点 > 120°C	自動車内外装用PP等の光安定化に効果を発揮する。ポリオレフィン系樹脂との相溶性に極めて優れ、ブルームを起こしにくい。	(5)-6776 他	— — —	B/G 20kg C/S 10kg

アデカスタブ 難燃剤

難燃剤は、本来燃焼しやすいプラスチックに優れた難燃性を付与し、電気・電子部品、建材等への適用を可能にします。弊社の難燃剤は、ハロゲンを含まないため環境負荷が小さく、燃焼時の一酸化炭素や黒煙がきわめて少ないという特長を有します。

アデカスタブ	構 造 CAS-No.	性 状	特 徴	化番法 番号	食品接触用途認可 日本 US EU	荷 姿
FP-600	 5945-33-5, 181028-79-5	無 色 液 体 比重(25°C) 1.26 粘 度(70°C) 120~220mPa·s	ノンハロゲンの縮合リン酸エステル系難燃剤。低揮発性であり、耐加水分解性、耐熱性に優れる。主にエンジニアリングプラスチックに使用され、優れた難燃性を付与する。	(3)-4400	— — —	C/N 20kg D/M 220kg
PFR	 125997-21-9	無 色 液 体 比重(25°C) 1.30 粘 度(25°C) 500~800mPa·s	ノンハロゲンの縮合リン酸エステル系難燃剤。優れた難燃性の付与が可能で、主にエンジニアリングプラスチックに使用される。	(7)-2346	— — —	C/N 20kg D/M 220kg
FP-900L	 [n=1]:60-70% 1003300-73-9	無 色 も し く は 淡 黄 色 液 体 比重(25°C) 1.30 粘度(70°C) 260~450mPa·s	ビスフェノールAフリーのノンハロゲン縮合リン酸エステル系難燃剤。従来のリン酸エステル系難燃剤と比較して難燃性、耐熱性に優れ、高い荷重たわみ温度(HDT)を可能とし、材料の薄肉化に貢献する。	(7)-2922	— — —	D/M 220kg
FP-2100JC	複 合 物	白 色 粉 末	ノンハロゲンのイントメッセント系難燃剤。従来のイントメッセント系難燃剤と比較して耐熱性に優れ、高温加工が可能であり、ポリオレフィン、熱可塑性エラストマーに使用される。FP-2500Sよりも高い耐熱性を有し、優れた難燃性を付与するとともに燃焼時のガス発生を抑制する。	認可済	— — —	B/G 20kg
FP-2500S	複 合 物	白 色 粉 末	ノンハロゲンのイントメッセント系難燃剤。従来のイントメッセント系難燃剤と比較して耐熱性に優れ、高温加工が可能であり、ポリオレフィン、熱可塑性エラストマーに使用される。クラス最高の難燃性を付与するとともに燃焼時のガス発生を抑制する。また、低粉塵でノンドリグ性に優れる。	認可済	— — —	B/G 20kg
FP-2600U	複 合 物	白 色 粉 末	熱可塑性ポリウレタン向けに開発したノンハロゲンのイントメッセント系難燃剤。従来のイントメッセント系難燃剤と比較して、燃焼試験時の垂れ落ちを抑制し、低添加量で優れた難燃性を付与することができる。	認可済	— — —	B/G 20kg

●イントメッセント系難燃剤ご使用上の注意:イントメッセント系難燃剤は、吸湿により凝集や加工不良が起こる場合がありますので、開封後はすみやかにお使い下さい。

アデカスタブ 永久帯電防止剤

永久帯電防止剤は樹脂表面に導電経路を形成し、静電気障害を防止します。そのため、成形直後から長期に渡り安定した帯電防止性を発揮し、湿度の影響を受けにくい特徴があります。ほこり付着や静電気スパークの防止など幅広い用途に使用可能です。

アデカスタブ	構 造 CAS-No.	性 状	特 徵	化審法 番号	食品接触用途認可	
					日本 US EU	荷 姿
AS-300 シリーズ	複合物	淡黄色ペレット 融点85~100°C	ペレット形状でありドライブレンド後に押出成形や射出成形することが可能。ポリオレフィン、スチレン系樹脂(ABS,PC/ABS及びHIPS等)、ポリエチルにおいて、優れた帯電防止性能を付与する。	認可済	— — 認可有り	

アデカスタブ 水分散型安定剤

アデカスタブ	構 造 CAS-No.	性 状	特 徵	化審法 番号	食品接触用途認可	
					日本 US EU	荷 姿
LX-803A	複 合 物 90498-90-1(主成分)	白色乳化液体 比 重 1.02	サスペンション型複合酸化防止剤。各種ゴムラテックスに対して卓越した酸化防止能を示す。色調安定性に優れ、特にNOxガスによる変色を起こしにくい。	(5)-5929 他	— — —	C/N 17kg D/M 180kg

アデカサイザー エポキシ系安定剤

アデカサイザー	構 造 CAS-No.	性 状	特 徵	化審法 番号	食品接触用途認可	
					日本 US EU	荷 姿
BF-1000	エポキシ化 1,2-ポリブタジエン 71342-74-0	無 色 液 体 比重(30°C) 0.99 粘度(45°C) 15,000~50,000mPa·s 平均分子量 1,000	分子中にエポキシ基、ビニル基を持ち、接着性に優れる。ポリマーブレンド時の相溶化剤としての効果が期待される。長期熱安定性を付与する。	(6)-759	認可有り — —	C/N 17kg
D-32	エポキシ化脂肪酸 オクチルエステル	無 色 液 体 比重 0.919 粘 度 52mPa·s	ポリオレフィン系樹脂に対し、優れた長期熱安定性及び色調安定性を付与する。	(2)-1432	認可有り — —	C/N 16kg D/M 180kg

[性状の比重(25°C/25°C)、粘度(25°C)、融点は各々代表値を示す。以下同様。]

食品接触用途認可の詳細(ポリマー種、添加量制限、用途制限等)につきましては弊社研究所、または担当営業部署までお問い合わせください。

所有試験機一覧

弊社では次の各種試験機器類を備えて、迅速な評価・測定を行っております。

〈成形加工関係〉

ヘンシェルミキサー	インジェクション(1オンス、2オンス)	一軸・二軸延伸機
ラボプラスミル	単軸押出機	その他
ロール	二軸押出機	
プレス	シート・フィルム用押出機	

〈老化性試験関係〉

ウェザーオーメーター(サンシャイン型)	蛍光灯退色試験機	ギアオーブン
ウェザーオーメーター(キセノン型)	メタルウェザー	その他
屋外暴露(静岡、埼玉)	恒温恒湿試験機	

〈物性試験関係〉

接触角測定機	フローテスター	光学色差計
スティフェスステスター	キャピラリーレオメーター	クラッシュアンドベルグ耐寒性試験機
引張試験機	ユニバーサル衝撃試験機	ブリットル耐寒性試験機
HDT(荷重たわみ温度測定機)	(シャルピー及びアイゾット)	表面張力測定機
DSC	グロスマーター	その他
TMA(熱機械分析計)	ヘイズメーター	
メルトイソインデクサー		

〈電気特性試験関係〉

表面抵抗測定機	体積固有抵抗測定機	その他
---------	-----------	-----

〈難燃試験関係〉

UL-94V試験機	コーンカロリー試験機	限界酸素指数試験機
-----------	------------	-----------

〈分析関係〉

ガスクロマトグラフィー	フーリエ変換赤外線吸収分析装置	質量分析装置
高速液体クロマトグラフィー	紫外可視分光光度計	SEM
原子吸光分析装置	核磁気共鳴分析装置	TEM
蛍光X線分析装置	示差熱天秤	その他
赤外線吸収分析装置	元素分析装置	

ネットワーク



JAPAN

HEAD OFFICE

7-2-35, Higashi-ogu, Arakawa-ku, Tokyo
116-8554, JAPAN
Phone:81-3-4455-2845

POLYMER ADDITIVES R&D LABORATORY

5-2-13 Shirahata, Minami-ku, Saitama-shi, Saitama
336-0022, JAPAN
Phone:81-48-838-2222

MIE PLANT

3707-1 Yamada, Touin-cho, Inabe-gun, Mie
511-0251, JAPAN
Phone:81-594-76-2330

OVERSEAS

ADEKA KOREA CORP.

(Sogong-dong, Seoul Center Bldg), 301, 116, Sogong-ro, Jung-gu,
Seoul, 04533, KOREA
Phone:82-2-753-4278 Fax:82-2-753-8069

ADEKA(CHINA)CO.,LTD.

Rm.1006-1010,10F METRO PLAZA, No.555 Loushanguan Road,
Shanghai 200051, CHINA
Phone:86-21-6229-6622 Fax:86-21-6228-7290

ADEKA FINE CHEMICAL (SHANGHAI)CO., LTD.

228 Banqiao East Road, Shanyang Town, Jinshan District,
Shanghai 201508, CHINA
Phone:86-21-5724-5988 Fax:86-21-5724-5829

ADEKA FINE CHEMICAL (CHANGSHU)CO., LTD.

No.101, Changchun RD., Riverside Industrial Park, Changshu
Economic Development Zone, Jiangsu 215537, CHINA
Phone:86-512-5264-8000 Fax:86-512-5264-6575

CHANG CHIANG CHEMICAL (SHANGHAI)CO., LTD.

Room 708, Lotus Plaza, Tower 1, No.7866, Humin Road, Shanghai
201102, CHINA
Phone:86-21-6428-4415 Fax:86-21-6428-4417

CHANG CHIANG CHEMICAL CO., LTD.

No.237, 16th fl., Songkiang RD., Taipei, TAIWAN
Phone:886-2-2509-7431 Fax:886-2-2509-7433

ADEKA FINE CHEMICAL(THAILAND)CO., LTD.

Eastern Seaboard Industrial Estate(Rayong), 300/12 Moo 1, Tambon
Tasit, Amphur Pluak Daeng, Rayong, 21140, THAILAND
Phone:66-3-895-9032 Fax:66-3-895-9036

ADEKA(ASIA)PTE. LTD.

8 Jurong Town Hall Road, #23-02 The JTC Summit, SINGAPORE
609434
Phone:65-6776-8809 Fax:65-6778-5731

ADEKA INDIA PVT. LTD.

Unit No.206 & 207, Wing-B, Dynasty Business Park, Andheri-Kurla
Road, Andheri East, Mumbai-400059, INDIA
Phone:91-22-4026-3301 Fax:91-22-4026-3306

ADEKA AL OTAIBA MIDDLE EAST LLC

Industrial City of Abu Dhabi 1, Plot No. 37B4, Abu Dhabi, UAE (P. O.
Box 40306)
Phone:971-2-5508-361 Fax:971-2-5508-396

ADEKA EUROPE GmbH

Berliner Allee 22, 40212 Dusseldorf, GERMANY
Phone:49-211-179-2450 Fax:49-211-171-0470

ADEKA POLYMER ADDITIVES EUROPE SAS

13, rue du 17 Novembre, FR-68100, Mulhouse, FRANCE
Phone:33-3-6875-0530 Fax:33-3-8942-8389

AMFINE CHEMICAL CORP.

777 Terrace Avenue, Suite #602B, Hasbrouck
Heights, NJ 07604, USA
Phone:1-201-818-0159 Fax:1-201-818-0259

ADEKA BRASIL LTDA.

Rua Cubatão, 86-Conjunto 509/510, Paraiso, São Paulo-SP, CEP
04013-000, BRAZIL
Phone:55-11-3080-2666

AM STABILIZERS CORPORATION

705 Silhavy Road Valparaiso, Indiana 46383, USA
Phone:1-219-844-3980 Fax:1-219-844-7287

The Representative Office of Adeka Corporation in Ho Chi Minh City

Room#25, 9th Floor, 180-192 Nguyen Cong Tru Street, Nguyen Thai
Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone:84-28-6287-9138 Fax:84-28-6288-4692

適応樹脂一覧

++ 最適 + 適応可

分類	アデカスタブ	ポリオレフィン系					スチレン系			エンプラ						その他						
		PP	HDPE	LLDPE	LDPE	Others	HIPS	GPPS	ABS	PBT	PET	PC	POM	PPO	PA	PMMA	シーラント	PUR	PVC	Latex	塗料	TPU
フェノール系酸化防止剤	AO-20	++	+						++					+	+			+	+			
	AO-30	+	+						+					+	+					+		
	AO-40								++					++							++	
	AO-50	++	++	++	++	+	++	+	++					++				+		+	+	+
	AO-60	++	++	++	++	+			+	++	+	+	+	+		+	+	+	++	+		+
	AO-80	++	++	++	+		++		+	++	+	+	++		++	++	+	++		++	+	
	AO-330	++	++	+						++	+					+						
ホスファイト系酸化防止剤	PEP-8	++	++	++	++		++		++	+	+	+				+	+			+		
	PEP-36	++	++			+	++		++	++	++	++	++		++	++	++					
	HP-10	++	++	++	+	+	+		++	++	+	++			+	+	+	+	+			
	2112	++	++	++	+	+	+		++	+	+	++			++	+	+					+
	1178	+	+	+	+		++	+	++	+	+	+	+		+				+	+	+	+
	1500						+		++					+							+	
	C						+		++				++							+		
	135A						+		++				++								+	
	3010														++				+	+		
	TPP																		++			
系チオ酸化防止剤	AO-412S	++	++		++				++	+		+		+	++			+		++		
	AO-503				+	+			+	+								+	+		+	+
	AO-26		+	+	++	+												+	+		+	
ブレンド系酸化防止剤	A-611	++	++	++	++	+			+	+	+	+				+	+					
	A-612RG	++	++	++	++	+			+	+	+	+				+	+					
	A-613RG	++	++	++	++	+			+	+	+	+				+						
	A-512RG	++	++	++	++	+	++	+	++				++									
	AO-18	++			++					+						+						
重金属活性化剤	CDA-1	++	++	+	++				+						+					++		
	CDA-1M	++	+	+					+													
	CDA-6S	++	+	++	++				++						+					++		
	CDA-10	++	+	++	++				++						+					++		
フィラーアンダーフィラー	ZS-27	++																				
	ZS-90	++					+															
	ZS-91	++					+															

食品接触用途認可の詳細(ポリマー種、添加量制限、用途制限等)につきましては弊社研究所、または担当営業部署までお問い合わせください。

この適応樹脂一覧は、弊社の長年の研究に基づくものですが、適用結果を保証するものではありません。

なお、空欄につきましては、適用可能なケースもあることから、お問合せください。

ご採用にあたりましては、貴社にて十分なご検討の上で行っていただきますようお願いいたします。

分類	アデカスタブ	ポリオレフィン系					スチレン系			エンプラ						その他						
		PP	HDPE	LLDPE	LDPE	Others	HIPS	GPPS	ABS	PBT	PET	PC	POM	PPO	PA	PMMA	シーラント	PUR	PVC	Latex	塗料	TPU
核剤・透明化剤	NA-11	++	++			+																
	NA-27	++	++																			
	NA-902	++	++																			
	NA-960	++	++																			
	NA-21	++	+	+	+																	
	NA-71	++	+	+	+					+												
加工性改良剤 滑剤	FC-113								+										+			
	AX-71	+				+				++	+	++										
紫外線吸収剤	LA-24	+							+	+	+	+	+	+	+							
	LA-29						+		+				++				+			+		
	LA-31RG						+	+	+	++	++	++		+		++				+		
	LA-32	+					++	++	++	+			+		+			++	++			
	LA-36	++	+	+	+		+	+	++	+			+		++			+		+		+
	LA-46						+	+	+	++	++	++				+	+	+	+	+	+	
	LA-F70	+				+				++	++					++						+
	1413	+	+	+	++		+	+	+									+	+	++		+
	LA-52	++	++				+		++						+	+	+	+	+			+
ヒンダードアミン系光安定剤	LA-57	++	++				+	++	++								+	+	+	+		
	LA-63P	++	++	++	++		+		++	+					++	+		+	++	+	++	+
	LA-68	+	+	+	++				+	++									+			
	LA-72	++	++																+			+
	LA-77Y	++	++				+	+	++									+				+
	LA-81	+	+	++	++	+			+								++		++		+	
	LA-82																					++
	LA-87																					++
	LA-402AF	++				+																
	LA-40MP	++				+																
難燃剤	FP-600						+	+	++	+	+	+	++			++			+	+		
	PFR						+	+	++						+		++					
	FP-900L													+	++		++					
	FP-2100JC	++	++	++	++	++																
	FP-2500S	++	++	++	++	++																
	FP-2600U																					++
永久帶電防止剤	AS-300シリーズ	++	++	+	+	+	++		++	++	+			+		+						
その他	LX-803A								+												++	+

分類	アデカサイザー	ポリオレフィン系					スチレン系			エンプラ						その他						
		PP	HDPE	LLDPE	LDPE	Others	HIPS	GPPS	ABS	PBT	PET	PC	POM	PPO	PA	PMMA	シーラント	PUR	PVC	Latex	塗料	TPU
系工ポキシ安定剤	BF-1000		+	+	+																	
	D-32	++	++	++	+	+																

アデカ製品をご使用になられる皆様へ

- ・アデカ製品の取り扱いにおいては、化学物質による事故防止の為、弊社発行のSDS(製品安全データシート)を充分にご活用ください。
- ・本カタログ上の製品の実験データは、当社試験法または規定の特定条件下で得られた測定値の代表例です。
- ・本カタログの仕様・外観は、商品改良などの理由により、予告なく変更する事がありますので予めご了承ください。
- ・本カタログに記載の用途は、本製品の当該用途への適用結果を保証するものではありません。
- ・本カタログで紹介した用途への使用に際しては、工業所有権にもご注意ください。

※なお、カタログ内容上ご不明な点、及び詳細データについては、弊社研究所または担当営業部署までお問い合わせください。

株式会社 **ADEKA**

<http://www.adeka.co.jp>

本社(樹脂添加剤営業部) 東京都荒川区東尾久7-2-35
大阪支社(樹脂添加剤G) 大阪府大阪市北区曾根崎2-12-7 清和梅田ビル
樹脂添加剤開発研究所 埼玉県さいたま市南区白幡5-2-13

〒116-8554 Phone (03) 4455-2845
〒530-0057 Phone (06) 6123-4223
〒336-0022 Phone (048) 838-2222

